
Vlastnosti	Vodou ředitelná akrylová latexová barva pro natírání stěn a stropů v interiéru. Snadno se nanáší a vytváří matný, hladký povrch.
Aplikace	<p>Stěny a stropy v domácnostech, kancelářích, veřejných prostorách, školách, nemocničních (kromě operačních sálů).</p> <p>Barvu BIORA 4 lze aplikovat na beton, sádkarton, cihly, omítky a konstrukční desky.</p> <p>Výrobek patří do skupiny M1 v klasifikaci emisivity stavebních materiálů.</p>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 38 % objemových
Těkavé organické látky (VOC)	EU VOC limit (kat A/f): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.
Praktická vydatnost	<p>Dříve natřené povrchy: 10 - 12 m²/l.</p> <p>Dřevovláknité desky: 7 - 10 m²/l.</p> <p>Betonové povrchy a omítky: 4 - 7 m²/l.</p>
Hustota	Přibližně 1,4 g/ml
Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50% - bezprašný - přetíratelný	<p>½ h 1 h Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.</p>
Ředidlo	Voda. Zařízení ihned po použití omyjte vodou.
Stupeň lesku (60°)	Matný.
Odstíny	2 báze, které lze smíchat s tónovacími pastami do odstínů podle vzorníku interiérových barev.
Tónovací systém	Teknomix.
Odolnost proti mytí a oděru	Drhnutí za mokra, třída odolnosti 1 podle EN 13300 (ISO 11998). Po 28 dnech schnutí při teplotě (23±2)°C a vlhkosti (50±5)%.

Výstražné označení	Viz. Bezpečnostní list.
---------------------------	-------------------------

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu	<p>Dříve natřené povrchy omyjte čističem RENSA SUPER. Tvrdé nebo lesklé povrchy zmatněte broušením a poté odstraňte prach. Zcela odstraňte všechny staré nátěry z povrchů, které byly natřeny lepidlem nebo vápennou barvou. Stropy, které nejsou vodotěsné, by měly být opatřeny základním nátěrem na bázi rozpouštědel, například adhezním primerem FUTURA 3. Případné nerovnosti povrchu je třeba vyplnit vhodným tmelem z řady SILORA.</p>
-------------------------	--

Základní nátěr	Ocelové povrchy natřete antikorozní barvou FERREX AQUA. Beton, sádrokarton, cihla, omítka, stavební desky, dřevovláknité desky přímo natrete barvou BIORA 4 nebo primerem a barvou na stropy BIORA PRIMER.
Aplikace	Před použitím důkladně promíchejte. V případě potřeby barvu zředte vodou. Nanášejte válečkem, štětcem nebo airless pistil v jedné nebo dvou vrstvách. Vhodná velikost airless trysky 0,017 - 0,021".
Podmínky při aplikaci	Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během aplikace a schnutí musí být teplota okolního vzduchu, povrchu a výrobku vyšší než +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Dobré větrání během aplikace a schnutí barvy urychluje proces schnutí.
Skladování	NESMÍ ZMRZNOUT.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
