

BIORA 7

Matná interiérová barva

Vodou ředitelná akrylátová disperzní barva pro vnitřní stěny. Barva se snadno nanáší a zanechává hladký, matný povrch.



Barvu BIORA 7 lze nanášet na betonové, omítkové, tmelené, cihlové a stavební deskové povrchy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|---|
| Certifikáty, schválení, klasifikace | Označení pro alergiky (Finsko), M1 klasifikace, Severská ekoznačka „Severská labuť“, Finská klíčová vlajka (uděluje se produktům, které jsou plně vyvinuté a vyrobené ve Finsku). |
| Použití | Stropy, Vnitřní stěny |
| Doporučený podklad | Předupravené desky, Beton, Stavební deska, Tmel, Sádrokartonová deska, Akrylátová barva |
| Pevné látky | Cca 38 % objemová |
| Těkavé organické látky (VOC) | EU VOC limit (kat A/a): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l. |
| Praktická vydatnost | Dříve natřené povrchy: 10 - 12 m ² /l. Výplňové a dřevovláknité desky: 7 - 10 m ² /l. Betonové povrchy a omítky: 4 - 8 m ² /l. |
| Odstíny | Báze 1 (bílá) a 3, lze tónovat dle vzorkovníku pro vnitřní barvy. |
| Tónovací systém | Teknomix |
| Lesk (60°) | Matný |
| Ředidlo | Voda. |
| Hustota | Cca 1,3 g/ml |
| Skladování | Nesmí zmrznout. |
| Balení | Báze 1 a 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. |

NÁVOD K POUŽITÍ

| | |
|-------------------------|---|
| Příprava povrchu | Nové povrchy očistěte od prachu a nečistot. Dříve natřené povrchy omyjte přípravkem RENSA SUPER. Tvrdé a lesklé povrchy zbruste a brusný prach odstraňte. Odstraňte veškerou starou barvu z povrchu, který byl natřen glue paint nebo vápenou barvou. Případné nerovnosti povrchu je třeba vyplnit vhodným tmelem z řady SILORA. Po zaschnutí přebruste a brusný prach odstraňte. |
|-------------------------|---|

Penetrace

Betonové, omítnuté, tmelené, cihlové povrchy a stavební desky natřete přímo barvou BIORA 7 nebo primerem a barvou na stropy BIORA PRIMER. Stropy, které nejsou vodotěsné, by měly být opatřeny základním nátěrem na bázi rozpouštědel, například adhezním primerem FUTURA 3. Ocelové povrchy by měly být opatřeny antikorozi barvou FERREX AQUA. Ocelové povrchy jsou opatřeny základní antikorozi barvou FERREX AQUA.

Způsob aplikace

Štětec, Váleček, Sprej

Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,017 - 0,021".

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Aplikujte jednou nebo dvakrát.

Podmínky aplikace

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Dobré větrání během aplikace urychluje proces schnutí.

Ředění

Výrobek se v případě potřeby ředí vodou.

Doba schnutí

+23 °C / 50 % RH

- proti prachu

½ h

- přetíratelné

1 h

Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.

Omyvatelnost a mechanická odolnost

Odolnost natřeného povrchu proti opotřebení je střední.

Odolnost proti mokrému drhnutí odpovídá třídě 1 dle normy EN 13300 (ISO 11998).

Vydrží více než 5 000 čištění, SFS 3755.

Čištění

Teplá voda a čistič kartáčů RENZA BRUSH. Nářadí ihned po použití umyjte.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI A BEZPEČNOST

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení EU 1272/2008.

Doporučená bezpečnostní opatření při používání produktu:

Je třeba se vyhnout zbytečnému kontaktu s pokožkou. Používejte pracovní oděv, který

chrání před stříkající barvou. V případě potřeby používejte ochranu očí.

Během stříkání je třeba se vyvarovat vdechování mlhy ze spreje. Noste respirátor typ filtru A P.

Další informace a bezpečnostní list: www.teknos.com

DODATEČNÉ INFORMACE

Pokyny k údržbě

Finální odolnost nátěrového filmu se za optimálních podmínek vytvoří za 4 týdny. V průběhu této doby je třeba povrch ochránit a nezatěžovat.

Povrch lze lehce otírat. K tomu použijte hadřík, měkkou houbu apod. Nepoužívejte kartáče ani drsné abrazivní prostředky. Vyhněte se použití hrubého kartáče nebo drsných brusiv.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.