
TYP PRODUKTU	Vodou ředitelný tmel připravený k použití pro truhlářské práce.
POUŽITÍ	Používá se k tmelení dřevěných povrchů v interiéru, jako jsou dveře a nábytek. Vhodný také pro kovové povrchy opatřené základním nátěrem.
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	SILORA A má dobrou přilnavost a plnicí schopnost, poskytuje velmi hladký povrch.
SCHVÁLENÍ	Výrobek má schválení CE . Další informace: viz strana 2: "OZNAČENÍ CE"

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 82 % objemových
Tloušťka vrstvy	0 - 2 mm
Těkavé organické látky (VOC)	Výrobek není zahrnut do směrnice EU o těkavých organických látkách.
Praktická vydatnost	Pro ošetření celého povrchu 1 l/m ² s vrstvou o tloušťce 1 mm. Pro částečné tmelení povrchů a vyplňování spár, dvě vrstvy na sádkartonové desky, cca. 0,3 l/m ² .
Velikost částic	Max. 0.03 mm
Hustota	Přibližně 1,8 g/ml
Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50%	1 - 2 hodiny/mm v závislosti na tloušťce vrstvy. Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.
Čištění	Voda.
Odstíny	Bílý
Balení (dostupnost se liší podle země)	0,4 l, 3 l.

BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ Viz bezpečnostní list.

POKYNY PRO POUŽITÍ**Příprava povrchu**

Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.
 Dříve natřené povrchy omyjte přípravkem RENSA SUPER.
 Tvrdé nebo lesklé povrchy zbruste na matný povrch a poté odstraňte prach.
 Křehké povrchy, neošetřené dřevěné a kovové povrchy by měly být před nanesením tmelu opatřeny základním nátěrem.

Aplikace

Tmel nanášejte hladítkem. Počet vrstev závisí na drsnosti povrchu.
 Zaschlý tmel lze natřít nebo vytapetovat. Před lepením tapety, musí být povrch tmelu opatřen základním nátěrem.
 Při broušení tmelu se doporučuje používat ochrannou masku na oči a obličej.


Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během nanášení a schnutí by měla být teplota vzduchu, povrchu a tmelu překročit +5 °C a relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 80 %.

Skladování

Skladujte na chladném místě. Nesmí zmrznout.
 Doba skladování je 1 rok v neotevřeném balení.

OZNAČENÍ CE

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.