

---

<b>TYP PRODUKTU</b>	Vodou ředitelný rychlý tmel připravený k použití.
<b>POUŽITÍ</b>	Používá se k drobným opravám, například k vyplňování děr po hřebících na dřevěných površích v suchých vnitřních prostorech, např. na dveřích a nábytku.
<b>SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI</b>	SILORA D rychle schne a poskytuje velmi hladký povrch.
<b>SCHVÁLENÍ</b>	Výrobek má schválení CE . Další informace: viz strana 2: "OZNAČENÍ CE"

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Pevné látky</b>	Přibližně 82 % objemových.
<b>Tloušťka vrstvy</b>	0 - 2 mm.
<b>Těkavé organické látky (VOC)</b>	Výrobek není zahrnut do směrnice EU o těkavých organických látkách.
<b>Velikost částic</b>	Max. 0.03 mm.
<b>Hustota</b>	Přibližně 1,8 g/ml.
<b>Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50%</b>	Přibližně 1 hodina/mm v závislosti na tloušťce vrstvy. Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.
<b>Čištění</b>	Voda.
<b>Odstíny</b>	Bílý.
<b>Balení (dostupnost se liší podle země)</b>	0,2 l.

---

**BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ** Viz bezpečnostní list.

**POKYNY PRO POUŽITÍ****Příprava povrchu**

Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.  
 Dříve natřené povrchy omyjte přípravkem RENSA SUPER.  
 Tvrdé nebo lesklé povrchy zbruste na matný povrch a poté odstraňte prach.  
 Křehké povrchy, neošetřené dřevěné a kovové povrchy by měly být před nanesením tmelu opatřeny základním nátěrem.

**Aplikace**

Tmel nanášejte hladítkem. Počet vrstev závisí na drsnosti povrchu.  
 Zaschlý tmel lze natřít nebo vytapetovat. Před lepením tapety, musí být povrch tmelu opatřen základním nátěrem.  
 Při broušení tmelu se doporučuje používat ochrannou masku na oči a obličej.


**Podmínky při aplikaci**

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během nanášení a schnutí by měla být teplota vzduchu, povrchu a tmelu překročit +5 °C a relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 80 %.

**Skladování**

Skladujte na chladném místě. Nesmí zmrznout.  
 Doba skladování je 1 rok v neotevřeném balení.

**OZNAČENÍ CE**

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).