

---

<b>TYP PRODUKTU</b>	Vodou ředitelný lehký tmel do mokrých místností připravený k použití.
<b>POUŽITÍ</b>	Používá se k vyplňování spár a průběžnému vyrovnávání stěn a stropů ve vlhkých vnitřních prostorech. Lze jej aplikovat na povrchy jako je sádra, dřevovláknité desky, beton, lehký beton, omítka atd. Vhodný také k vyplňování spár mezi deskami a fixace pásky. Pro lepení spár sádrokartonových desek je nutné použít pásku na spáry schválenou CE.
<b>SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI</b>	SILORA LW má dobrou adhezi a vynikající plnicí vlastnosti. Tmel obsahuje přísadu pro dlouhodobou ochranu proti plísním.
<b>SCHVÁLENÍ</b>	Výrobek má schválení CE . Další informace: viz strana 2: "OZNAČENÍ CE".

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Pevné látky</b>	Přibližně 59 % objemových.
<b>Tloušťka vrstvy</b>	0 - 4 mm.
<b>Těkavé organické látky (VOC)</b>	Výrobek není zahrnut do směrnice EU o těkavých organických látkách.
<b>Praktická vydatnost</b>	Pro ošetření celého povrchu 1 l/m <sup>2</sup> s vrstvou o tloušťce 1 mm. Pro částečné tmelení povrchů a vyplňování spár, dvě vrstvy na sádrokartonové desky, cca. 0,3 l/m <sup>2</sup> .
<b>Velikost částic</b>	Max. 0,2 mm.
<b>Hustota</b>	1,0 g/ml.
<b>Doba schnutí při teplotě +23 °C / 50%</b>	Přibližně 2 – 3 hodin/mm v závislosti na tloušťce vrstvy. Chlad a/nebo vlhkost zpomaluje proces schnutí.
<b>Čištění</b>	Voda..
<b>Odstíny</b>	Modrošedý.
<b>Balení (dostupnost se liší podle země)</b>	0,4 l, 3 l, 10 l.

---

**BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ** Viz bezpečnostní list.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Příprava povrchu

Očistěte nové povrchy od prachu a nečistot.  
Dříve natřené povrchy omyjte přípravkem RENSA SUPER.  
Tvrdé nebo lesklé povrchy zbruste na matný povrch a poté odstraňte prach.  
Křehké povrchy, neošetřené dřevěné a kovové povrchy by měly být před nanesením tmelu opatřeny základním nátěrem.

### Aplikace

Tmel nanášejte hladítkem. Počet vrstev závisí na drsnosti povrchu.  
Zaschlý tmel lze natřít nebo vytapetovat. Před lepením tapety, musí být povrch tmelu opatřen základním nátěrem nebo barvou TAPETTIPOHJAMAALI.  
Při broušení tmelu se doporučuje používat ochrannou masku na oči a obličej.


### Podmínky při aplikaci

Ošetřovaný povrch musí být suchý. Během nanášení a schnutí by měla být teplota vzduchu, povrchu a tmelu překročit +5 °C a relativní vlhkost vzduchu by měla být nižší než 80 %.

### Skladování

Skladujte na chladném místě. Nesmí zmrznout.  
Doba skladování je 1 rok v neotevřeném balení.

## OZNAČENÍ CE

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	

EN 13963	
Jointing materials for gypsum boards.	
Reaction to fire	B-s1, d0
Flexural strength	> 320 N

---

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---