

## TEKNOFLOOR STRIPE

### Barva pro značení čar na sportovních hřištích

---

<b>TYP PRODUKTU</b>	Vodou ředitelná akrylátová barva pro značení čar na krytých sportovních hřištích.  Výrobek byl zařazen do skupiny M1 v klasifikaci emisí stavebních materiálů.
<b>UŽITÍ</b>	TEKNOFLOOR STRIPE je vhodná pro značení čar na krytých sportovních hřištích. Barva se nanáší na základní nátěr nebo mezi vrchní nátěry. Vhodnými vrchními nátěry jsou laky na parkety KALLE PRO a OPAL.

---

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Pevné látky</b>	Přibližně 38 % objemových
<b>Těkavé organické látky (VOC)</b>	EU VOC limit (kat A/f): 140 g/l. VOC výrobku: max 140 g/l.
<b>Praktická vydatnost</b>	Jedna vrstva: 10 - 12 m <sup>2</sup> /l / přibližně 200 m/50 mm šířky šířky čáry.
<b>Hustota</b>	Přibližně 1,3 g/ml
<b>Doba schnutí,+20°C/50%RH</b>	
- bezprašný	po 1 hodině
- aplikace následné vrstvy laku a barvy	po 2 hodinách  Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.
<b>Ředidlo, čištění</b>	Voda. Zařízení ihned po použití omyjte vodou a přípravkem RENSA BRUSH na čištění kartáčů.
<b>Konečný efekt</b>	Polomatný
<b>Odstíny</b>	Báze 1 a 3. Výrobek je součástí tónovacího systému Teknomix.
<b>Balení</b> (dostupnost se liší podle zamě)	Základní barva 1 a 3: 2,7 l

---

**Výstražné označení** Viz. Bezpečnostní list.

PTO

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Příprava povrchu

Ošetřovaný dřevěný povrch musí být očištěn od nečistot a prachu.

### Aplikace

Před použitím barvu důkladně promíchejte.

Barvu lze v případě potřeby zředit vodou, ale může to mít za následek nedostatečné krytí.

Barva se nanáší válečkem, štětcem, houbičkou nebo stříkáním.

Barvu lze v případě potřeby aplikovat ve dvou vrstvách.

Čáry lze nanášet na základní nátěr nebo mezi vrchní nátěry. Pokud jsou čáry aplikovány mezi vrchními nátěry, je třeba první vrstvu vrchního nátěru přebrousit materiálem se zrnitostí č. 120-150 a vyluxovat.

Pokud jsou čáry vyznačeny maskovací páskou, vybraná páska by neměla zanechávat žádné zbytky lepidla na povrchu. Doporučuje se odstranit maskovací pásku ihned po aplikaci barvy.

### Podmínky aplikace

Teplota okolního vzduchu, povrchu a laku musí být vyšší než +18-+25 °C a relativní vlhkost vzduchu 35-65 % po dobu aplikace a schnutí.

### DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Doba skladování: v těsně uzavřených obalech, při teplotě nad +1 °C, po dobu 2 let.

**CHRAŇTE PŘED ZMRZNUTÍM.**

---

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečném efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---