

TYP PRODUKTU	Vodou ředitelná, na bázi hybridního pojiva transparentní tenkvrstvá lazura na dřevo pro venkovní použití, které netvoří film. Chrání dřevěné povrchy před vlhkostí, znečištěním a při tónování chrání před UV zářením.
UŽITÍ	<p>Aplikuje se na neošetřené dřevo a dřevo, které bylo předtím ošetřeno lazurou, která nevytváří film, např. stěny, dveře, okenní rámy, ploty. Obzvláště doporučeno pro srubové povrchy.</p> <p>Není vhodné pro aplikaci na povrchy dřeva ošetřené lazurou tvořící povlak, stejně jako pro aplikaci ve sklenících, semeníštích nebo místnostech pro chov hospodářských zvířat.</p> <p>WOODEX AQUA CLASSIC se nedoporučuje používat bez tónování, protože právě tónování chrání dřevo před zešednutím vlivem UV záření.</p>

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné látky	Přibližně 20% vol.
Těkavé organické látky (VOC)	EU VOC limit (kat A/f): 130 g/l. VOC výrobku: max 130 g/l.
Praktická spotřeba	Řezivo 5 - 8 m ² /l Hoblované dřevo a trámy 8 - 12 m ² /l.
Hustota	1,0 g/ml
Doba schnutí, +23°C/ 50% RH	16 hodin Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.
Ředidlo, čištění zařízení	Používat nezředěné. Náradí ihned po použití umyjte teplou vodou a čističem štětců RENZA BRUSH.
Konečný efekt	Není definováno. Přípravek proniká do pórů dřeva.
Odstíny	Průhledné a průsvitné Konečný odstín bude viditelný až po zaschnutí povrchu.
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Dobrá
Skladování	Chraňte před zmrznutím
Balení (dostupnost se liší podle jednotlivých zemí)	Číré: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Výstražné označení	Viz. Bezpečnostní list POZOR! Kvůli obsahu hořlavých látek musí být veškeré zbytky barvy, rozprašovače, znečištěné hadry atd. skladovány na bezpečném místě ve vzduchotěsných nádobách. Doporučuje se také ponoření do vody.
---------------------------	---

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu

Odstraňte z povrchu veškeré zbytky stare barvy, nečistoty, prach a plíseň.

Neošetřené dřevo se doporučuje opatřit prostředkem na ochranu dřeva z řady WOODEX. Nechte jeden den vyschnout.

Povrch omyjte čisticím prostředkem na fasády RENSA FACADE. Povrchy důkladně opláchněte vodou a nechte vyschnout.

Aplikace

Před použitím přípravků promíchejte. Vyhradte si dostatečné množství lazury ve stejné nádobě pro každý jednotlivý povrch, který má být natřen, aby se předešlo rozdílům v odstínech.

Teknovrstvá lazura se musí promíchat před použitím a občas také v průběhu práce

Nanášejte WOODEX AQUA CLASSIC štětcem nebo stříkáním.

Aplikujte WOODEX AQUA CLASSIC na neošetřené dřevo v jedné nebo dvou vrstvách v závislosti na intenzitě barvy a požadovaném výsledku.

Lazura by měla být aplikována rovnoměrně a nepřetržitě po celé délce kulatiny nebo trámu, aby se zabránilo různým odstínům na přechodech.

Nanášejte barvu štětcem. Pokud se barva nanáší bezvzduchovým stříkáním, dokončení povrchu by mělo být vyhlazeno štětcem.

Nedoporučuje se používat pouze samotná bezbarvá lazura.

Údržbu dřevěných povrchů natřených WOODEX AQUA CLASSIC lze provádět vodou a rozpouštědly ředitelnými lazurami na dřevo Teknos a barvami pro domácnost.

Podmínky aplikace

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním světle.

Informace o barvě uvedené v technickém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečném efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách www.teknos.com.
